



## Produktdatenblatt Nr. 65

**Lettura 60 COPY - 80 g/m<sup>2</sup>**

Ausgabe 11/2008



Prüfmerkmal	Prüfmethode	Maßeinheit	Toleranz		
			Sollwert	Minimum	Maximum
Flächenmasse	Prozessleit-system	g/m <sup>2</sup>	80	77	83
Feuchte relativ		%	30	25	32
Dicke	DIN 20534	µm	103	100	106
Opazität		%	97	97	
Weißgrad (MgO)	DIN 53145	%	60	58	62
Weißgrad	ISO 2470	%	60	58	62
Wasseraufnahme Cobb	DIN 53132	g/m <sup>2</sup>	20	15	25
Reißlänge längs	DIN 53112	m	5000	5000	
Rauhigkeit	DIN 53108	ml/min	250	150	350
Biegesteifigkeit	DIN 53121	Nmm	0,13	0,13	



Verantwortungsvolle  
Waldwirtschaftung  
SGS-COC-004341  
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Die Lauffähigkeit des Papiers gemäß DIN V ENV 12281/DIN 19309 wird garantiert.

  
Qualitätsmanagement  
Schmieder